

## TEMPLE MAJESTAD



Además, puede utilizarse para el pintado de cielos rasos, cercos perimétricos, jardines, y como señalización en postes.

### VENTAJAS

- Alto poder cubriente.
- Gran capacidad de relleno.
- Fácil aplicación (buena corrida).
- Fácil de lijado.
- Acabado premium “aterciopelado”.
- Maximiza el rendimiento de la pintura.
- Mejora las propiedades estéticas de la pintura.
- Por su composición es un producto eco amigable, libre de plomo y APEO, cero VOC minimizando el daño al medioambiente; además por su bajo olor, no irrita los ojos y la garganta, no produce alergias, cuidando la salud de los aplicadores.

### DESCRIPCION

El TEMPLE MAJESTAD es una pasta blanca acuosa, elaborado con resina de origen vegetal, que sirve para imprimir y empastar superficies en ambientes interiores y exteriores, dejando un excelente acabado a la superficie para recibir pintura y/o papel mural.

### USOS

El TEMPLE MAJESTAD como parte del Sistema de Pinturas MAJESTAD, se utiliza para imprimir y empastar todo tipo de superficies: cementicias (tarrajeos, placas de concreto), en muros de ladrillo de arcilla, ladrillos de concreto y ladrillos de silico calcareo (blancos), placas de drywall y fibrocemento, mejorando el acabado y que perduren a través del tiempo.

### PROPIEDADES FISICAS

Aspecto	Pasta
Color	Blanco
Acabado	Mate
Componentes	1
Inducción	No requiere
Relación de Mezcla	No aplicable
Potlife	Indefinido
Volumen de Sólidos (%)	48 +/- 2 %
Secado Tacto	40 min (23 °C)
Repintado mínimo	2 horas (23°C)
Diluyente	Agua
VOC	< 20 g/l

## PREPARACION DE SUPERFICIE

Cementicias	Ladrillos	Construcción Seca	Con Pintura antigua	Otras Superficies
Placas de Concreto Muros de Concreto Losas aligeradas Tarrajeo	Ladrillos de Concreto Ladrillos blancos Silico Calcáreos	Drywall Superboard	Paredes resanadas	
Norma SSPC SP-13 "Preparación de Superficies de Concreto" utilizando medios mecánicos, químicos o métodos térmicos previos a la aplicación del sistema de pintura. Una superficie de concreto debe estar libre de contaminantes, lechada, hormigón débilmente adherido, y polvo, proporcionando una superficie uniforme adecuada para la aplicación del sistema de pintura. Se recomienda lijar con una lija de fierro N° 60 -80.		La superficie debe estar limpia, libre de todo contaminante y seca. Se debe rellenar las juntas de las placas antes de realizar cualquier trabajo de empastado y pintado.	La superficie debe estar limpia, libre de todo contaminante y seca. Si tuviera humedad y/o salitre, es importante resanar previamente para realizar cualquier trabajo de pintura.	Consultar con nuestro Departamento Técnico de SOPRIN SAC.
Es importante verificar visualmente si la superficie imprimada y/o empastada presenta humedad, aplicar cualquier producto sobre una superficie húmeda, aparecerán hongos y eflorescencia (salitre). Para cualquier consulta al respecto sobre este punto, comunicarse con el departamento técnico de SOPRIN SAC.				

## APLICACION

IMPRIMACION	EMPASTE FINO
Sella los poros de la superficie, blanqueando y mejorando la adherencia al sistema de pintura.	Para mejorar el acabado de una superficie.
<b>Condiciones Ambientales:</b> % Humedad Relativa < 80% y T ° ambiente < 40 ° C Las condiciones ambientales deben ser tomadas en cuenta para toda aplicación de recubrimientos, el aplicar bajo condiciones ambientales no aptas, puede traer consecuencias de falla de desprendimiento, un acabado diferente al esperado, humedad, salitre y aparición de hongos.	
<b>Dilución (1):</b> 1 litro x 5 Kg de Temple	<b>Mezcla (2):</b> 1 bolsa 25 Kg Temple. 1/8 gal Sellador Majestad.
<b>Herramienta:</b> Rodillo Felpa ancha, Brocha (recortes)	<b>Herramienta:</b> Plancha de empaste
<b>Capas:</b> 1	<b>Capas:</b> 2 - 3
<b>Secado Tacto:</b> 30 min	<b>Secado Tacto:</b> 40 min
<b>Repintado:</b> 12 horas	<b>Repintado:</b> 2 horas
<b>Rendimiento:</b> 90 – 100 m2 x bolsa 25Kg.	<b>Rendimiento:</b> 75 m2 por capa (para 1 bolsa de 25 Kg).

**NOTA (1) - IMPRIMACION:** Antes de aplicar el TEMPLE MAJESTAD para imprimir, humecte el rodillo de felpa ancha con agua, posteriormente dosifique el rodillo con el producto diluido, asegurándose que la totalidad del área quede cubierta de manera homogénea, para los filos use una brocha.

**NOTA (2) - EMPASTE FINO:** Se recomienda verificar la consistencia para decidir si se incorpora Sellador o no, de ser el caso, puede agregar hasta 1/8 de gal por bolsa de 25 Kg. Si se excede de esa cantidad, es probable que se tenga problemas de descuelgue del producto durante la aplicación y de tener dificultad de lijar el empaste una vez seco.

Antes de aplicar el TEMPLE MAJESTAD como Empaste Fino (superficie imprimada y/o con empaste Grueso), limpie la zona, no debe haber impurezas, como polvo, grasa, etc.

Aplicar con una plancha de empastar. Esperar 3 horas el secado antes de una siguiente capa, siendo la aplicación de manera perpendicular a la capa anterior.

## LIMPIEZA

Todas las herramientas, máquinas y envases deben limpiarse con agua, y en lo posible, realizar dicha limpieza de manera inmediata para que sea más fácil la remoción del producto.

Los residuos de producto y de las mezclas NO desecharlos a la red de alcantarillado (desagüe), disponer de contenedores especiales para su posterior tratamiento como residuo especial. Para más información sobre el tratamiento de los residuos, consultar con nuestra Hoja de Seguridad MSDS.

## ALMACENAMIENTO

El producto tiene una duración de 6 meses desde la fecha de fabricación del producto (ver etiqueta).

Se recomienda almacenar en un lugar cerrado y bajo techo, que esté ventilado y no le dé directamente la luz del sol, así como no colocarlo

directamente en el piso. Las condiciones ambientales sugeridas para el almacenamiento son las siguientes:

Temperatura: 5 °C – 25 °C.

Humedad: Menor a 50%.

El almacenamiento de este producto fuera de esos rangos hará que la durabilidad del producto sea menor.

Una vez abierta la bolsa del TEMPLE MAJESTAD, se recomienda utilizar en su totalidad, si no se consumiera todo, tratar de cerrar la bolsa eliminando el aire que hubiera en el empaque. En este caso, no se puede determinar cuánto puede durar el producto, para más información consultar con el Departamento Técnico de SOPRIN SAC.

## PRESENTACIONES

Bolsa de 5 Kg.

Bolsa de 25 Kg.

## EQUIPO DE PROTECCION

Es necesario para la aplicación de los productos deba utilizarse los equipos de protección personal (EPP), tales como Casco, Lentes, guantes, mameluco (overol), botas con punta de acero.

## RESPONSABILIDADES

La presente hoja técnica ha sido desarrollada en base a los ensayos realizados por el laboratorio y el área técnica de la empresa SOPRIN SAC, garantizando la performance y durabilidad del producto aplicado. De no seguir o cambiar las indicaciones, recomendaciones, o utilizar los productos para otros fines que no han sido descritos en el presente documento, será netamente responsabilidad de los usuarios. Cualquier duda o consulta que no esté descrita en este documento, por favor comunicarse con el Área Técnica de SOPRIN SAC.